DEVA-6 SECADO SUPER RÁPIDO

Ficha Técnica

Descripción

DEVA-6 SECADO SUPER-RÁPIDO es una imprimación de **urea-formol** de dos componentes.

Propiedades

DEVA-6 SECADO SUPER-RÁPIDO es un barniz con un gran poder cubriente, buena adherencia y de secado muy rápido.

Características

Viscosidad	2x1 con catalizador Deva-6 B : 24 – 26sg Copa Ford Nº4 A 20℃
Sólidos	Materia Seca 36,2 – 38,2 %
Densidad	1,21 – 1,23 g/cm^3

Aplicaciones

Sobre cualquier madera.
Utilizar para su aplicación brocha ó rodillo. Ideal para aplicaciones a dos manos.

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar seca y libre de ceras y otros productos grasos.

Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta, removiendo bien 2 partes del componente A con 1 parte del componente B**. Dejar reposar 5 minutos.**

Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15℃ y 25℃ y la humedad relativa 60%.

Una vez seca la primera mano de **DEVA-6 SECADO SUPER-RÁPIDO,** pasar una lija fina de grano 120 - 150 para quitar el repelo y después de limpiar o aspirar el polvo, y acabar con los barnices urea del **SISTEMA UNIVERSAL (D - 2, D - 3 ó D - 5)** o los barnices acrílicos base disolvente **(DEVAKRYL - 50).**

No barnizar con temperaturas inferiores a 10℃ y humedad superior al 75%. Aplicar sobre madera con una humedad comprendida entre el 8 y el 13 % (según norma UNE-56.810)

Tiempo de secado

Tacto	40 min
Lijado	4 horas
Repintado	7 - 8 horas si se aplica Acabado de urea y 24 horas si se aplica un acabado Acrílico-pu Devakryl

DEVA-6 SECADO SUPER RÁPIDO

Ficha Técnica

Rendimiento

6 - 8 m²/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Mantenimiento

Para limpiar, usar **DEVALIM.** Para abrillantar, usar **BRINATUR**

Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.
Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.
Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.
Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.
En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.
Para más información, leer la Hoja de seguridad.

AGÍTESE ANTES DE USAR
Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 12 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:
Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..